



**VARENUMMER: L038**

**Stor Skål 875 ml, bionedbrydelig**

Mål (mm): 170 x 59,6

Produktvægt: 15 g

Materiale: Sukkerørs fibre

Kontaktfødevarer: Til alle fedt-, alkohol- og vandholdige fødevarer



---

#### **KONTAKTTEMPERATUR/TID**

Kan benyttes til opvarmning i ovn op til +100 gr. C og mikrobølgeovn op til +100 gr. C afhængig af fødevaretype. Temperatur: Min. - 40 gr. C Max. + 100 gr.C

#### **VEJLEDNING TIL KORREKT ANVENDELSE**

(Det anbefales, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.) Opbevares tørt. Producenten garanterer 5 års holdbarhed.

**Bemærkning:** Er modstandsdygtig overfor olie og vand gennemtrængning op til 100 gr.C

#### **TESTOPLYSNINGER**

<b>Metaller</b>	<b>Resultat</b>	<b>Tilladt mængde</b>
Cadmium (Cd), mg / dm <sup>2</sup>	<0,001	≤0,002
Bly (Pb), mg / dm <sup>2</sup>	<0,001	≤0,003
Kviksølv (Hg), mg / dm <sup>2</sup>	<0,001	≤0,002
Penta-chlorphenol (PCP), mg / kg	<0,05	≤0,15

Bemærkning: mg / dm<sup>2</sup> = Milligram per kvadratdimension.

**Certifikat fra Danmarks Fødevarestyrelse:** <https://www.findsmiley.dk/719464>



## **KOMPOSTERBARHED / BIONEDBRYDELIGHED**

Produktet overholder kravene for EN13432 / ASTM D6400 (Bionedbrydelig og Kompostering). Produktet nedbrydes til almindelig kompost i højst 6 til 8 måneder.

## **OVERENSSTEMMELSER**

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF og den danske bekendtgørelse 1248 af den 30. oktober 2018.

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF

Produktet overholder de i EN13432 (Bionedbrydelig og kompostering) opstillet krav. Produktet nedbrydes i almindelig kompost på max 3 måneder. Produktet er Home Compost godkendt.

## **SPORBARHED**

Sporbarhed er tilpasset det enkelte produkt og giver mulighed for en hurtig og effektiv tilbagetrækning.

## **YDERLIGERE INFORMATION**

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra producenten. Alle oplysninger betragtes som sande på udskriftstidspunktet.

Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.

CMC Biopack ApS

Preben Rasmussen

CEO

